



GAMAPAINTS CHILE

Barnices Para Madera

Fono +56 971378183 +56 942667702

ventas@gamapaints.cl

Villarrica Chile

LINEA MADERA

BARNIZ SELLOGAM

DESCRIPCION

Barniz bicapa nitrocelulósico incoloro de rápido secado baja viscosidad y alto sólido, con adición de ceras que aumentan su dureza y sedosidad para madera interior de la máxima calidad, especialmente desarrollado para aplicación spray en mobiliario, puertas y carpintería interior.

PROPIEDADES

Producto especialmente desarrollado para la aplicación de cualquier superficie de madera solida o enchapada. Mobiliario armado, revestimientos, carpintería interior, no deja manchas ni ráfagas, de excelente transparencia, buena tixotropía que permite aplicación en vertical, mínimo levantamiento de fibra después de seca la aplicación, excelentes propiedades anti-blocking, disponible en brillo 10,30, 50, utilizable como fondo y acabado, buen compromiso dureza-flexibilidad, alta resistencia al velado en ambientes fríos y húmedos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Viscosidad /Ford 4	50" F4 20 C° +- 5
Densidad KG/LT	0.950+/-0.030 20°C
Secado al tacto	20-30 minutos 20°C, HRA MAX. 60-70 %
Colores	A pedido, ver formatos mínimos.
Repintado	40-50 minutos 20°C, HRA MAX. 60-70 %, lijado 50-60 minutos
Embalado	8-10 horas, 20°C HRA MAX. 60-70 %
Rendimiento	5-6 mt x litro x mano dependiendo sistema de aplicación
Diluyente	PX INVIERNO 1300
Almacenamiento	4-5 meses en envases originales, sin abrir 10-20 C°

CARACTERITICAS GENERALES DE APLICACIÓN

Con pistola aerografica o equipo airmix, brocha o huaipe, 80-100 grs/mt² por mano, 2-3 manos con lijado intermedio fino 220-360, ajuste viscosidad con Diluyente PX 1100 o 1300 con bajas temperaturas y alta HRA.

ENVASADO

GALON, 5 LITROS, 19 LITROS, 190 LTS.

OBSERVACIONES

- Producto base SOLVENTE, aplicar con buena renovación de aire, agitar el contenido antes de ser usado.
- Utilizar guantes, protección respiratoria y protección ocular en lo posible
- Lavar utensilios y herramientas inmediatamente después de su uso con diluyente PX 1100 o 1300.
- Esta ficha técnica se confecciono en base a nuestras propias experiencias y conocimientos actuales, no sustituye propios ensayos.
- Mantener fuera del alcance de los niños y en bodegas adecuadas a temperaturas no superiores a 25°C



GAMAPAINTS CHILE - RUT 76.217.211-9

Barnices, Tintas, Lacas, Equipos, Accesorios, Servicios, Asesorías

Fono: +56 971378183 - +56 942667702 - ventas@gamapaints.cl

Facebook - Instagram - YouTube : gamapaints chile - www.gamapaints.cl